PRODUKTINFORMATION

Traktorenöle

15W-40 STOU Ultrafarm 15W-40 STOU

Super Traktoren Universalöl

BESCHREIBUNG

REKTOL 15W-40 STOU Ultrafarm ist speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Ackerschleppern und anderen Arbeitsmaschinen, die eine einheitliche Versorgung der Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Verteiler- und Achsgetrieben sowie hydraulischen Anlagen besitzen. **REKTOL 15W-40 STOU Ultrafarm** ist zusätzlich für den Einsatz in nassen Bremsen und Ölbadkupplungen konzipiert.

DIESES PRODUKT WIRD VON REKTOL EMPFOHLEN, WENN FOLGENDE FÜLLVORSCHRIFTEN GEFORDERT WERDEN:

SAE 15W-40
API CG-4/CE/SF, API GL4,
ACEA E3, ACEA E7*²
DIN 51524 HVLP-D, MIL-L-2104 D
Allison C4, Caterpillar TO-2, Fendt Vario,
Case New Holland MAT 3525, 3526
Ford M2C 86 B, 134 D, 159 B/C
JI Case-MS 1204, 6, 7, 9, MAN 271
John Deere J 20 C, J 20 D, J 27 D
Massey Ferguson M1135, M 1139,
M1143, M 1144, M 1145
Deutz DQC 1-02
MB 228.1, MB 228.3 (nur Reinheitsniveau)
New Holland NH 024 C, 030 C
New Holland 410 B, 420 A
New Holland 820092101, 2, 3
Sauer Sundstrand/Danfoss Hydrostat,
Sperry Vickers M 2950
Sperry Vickers / Eaton I-280-S
ZF TE-ML 05K, 06A*³, B*³, C*³, F, R*³, 7B
(*² Rußkontrolle, Kolbensauberkeit, Bore Polish, Nocken- und Zylinderverschleiß)
(*³exklusive neuester Vorgabe aus 100h KRL-Test)

TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,870	g/ml
CCS -20 °C	ASTM-D 5293	5800	cP
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -25	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	102	mm^2/sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	14	mm^2/sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	139	
Basenzahl (TBN)	ASTM-D 2896	10,5	mgKOH/g

PRODUKTINFORMATION

Traktorenöle

ERHÄLTLICHE VERPACKUNGEN

Artikel-Nr.	108154016	108154020	108154030	108154036

Die Angaben aus diesem Datenblatt beruhen auf der über 127jährigen Erfahrung der Rektol GmbH & Co. KG. Unsere fachlichen Kenntnisse in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Eine pauschale Angabe zur Funktion unserer Schmierstoffe ist nicht möglich, da die Wirkungsweise von den verschiedensten Einflussfaktoren abhängig ist. Hierbei muss insbesondere bei Motoren, Maschinen und Anlagen der Schmierstoff- Befüll- Vorgang, der exakte Einsatzzweck, die allgemeinen Betriebsbedingungen, der Anlagen-Abnutzungsgrad und die Anlagen-Verschmutzung etc. berücksichtigt werden.
Die Daten aus diesem Datenblatt stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. In keinem Fall kann daraus eine Zusicherung von Eigenschaften abgeleitet werden. Wir empfehlen daher, vor der Verwendung von Rektol Schmierstoffen, ein individuelles Beratungsgespräch mit unserer Anwendungstechnik über die Einsatzbedingungen und Anforderungen an die Schmierstoffe zu führen.
Der Anwender sollte unsere Schmierstoffe in der vorgesehenen Anwendung testen und mit der gebotenen Sorgfalt gemäß den Hersteller-Vorgaben einsetzen. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Darum behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Hinweis: Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- / Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden.